

CHECKLIST LAKKEN

Minimaal twee dagen van tevoren:

- Zet de kamerthermostaat op continu 18-20°C. ☐
- Vloerverwarming uit óf verlaag de watertemperatuur bij de verdeler naar 25°C met 5°C per dag. ☐
- Plaats een temperatuur/hygrometer met geheugen. Reset de min/max waarden. ☐
- Check de oppervlakte temperatuur met een infrarood thermometer. ☐
- Check of alle deuren vrij draaien van de vloer. ☐
- Check of de uitgang voldoende beschut is. ☐
- Check of er zonwering aanwezig is. ☐

Dag van tevoren:

- Lak tijdig aanleveren en in de ruimte zetten die gelakt gaat worden. Niet in de bus laten staan. ☐
- Check de verwerkings- en droogomstandigheden - bij afwijkingen neem maatregelen. ☐
 - ✓ Ruimte temperatuur - bij voorkeur tussen de 18°C en 22°C en constant. ☐
 - ✓ Vloer temperatuur - bij voorkeur tussen de 15°C en 22°C. ☐
 - ✓ Relatieve luchtvochtigheid - bij voorkeur tussen de 50 en 70%. ☐
 - ✓ Voldoende luchtcirculatie en toevoer van verse lucht. Geen tocht over de vloer. Eventueel ventilator bij plaatsen. ☐
 - ✓ Voldoende daglicht. ☐
- Controleer de weersverwachting. ☐

Dag zelf - voordat je begint met lakken:

- Binnenvallend zonlicht zo nodig temperen. ☐
- Ramen sluiten, tenzij nodig voor ventilatie. ☐
- Plak af waar nodig. ☐
- Oppervlak en directe omgeving stofvrij maken. Voorkom indwarrelend stof. ☐
- Check en noteer de batchnummers ☐
- Markeer het oppervlak duidelijk als NAT! en communiceer tot wanneer dit geldt. ☐
- Blokkeer de ingangen, voorkom dat iemand per vergissing doorloopt. Denk ook aan huisdieren. ☐
- Plak de brievenbus af. ☐

Na het lakken:

- Respecteer en communiceer de opgegeven droogtijden. ☐
- Oppervlak pas blijvend afdekken na de volledige uithardingstijd van de gebruikte producten. Ook dan: eerst opleveren, dan pas afdekken om misverstanden achteraf te voorkomen. ☐

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kun je bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Technisch Informatie Blad & Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product - documenten/informatiebladen.