

ROYL OLIE VAN KONINGSKLASSE

KEUZETABEL BESTAANDE AFWERKING & ONDERHOUD

ONDERHOUDSOLIE WATERGEDRAGEN #9080	ONDERHOUDSOLIE #9090 CLEAR #9091 WHITE	ROYL OIL 1K #4550 CLEAR	ROYL OIL 2K #4560 CLEAR #4561 WHITE #4562 BLACK	ROYL PROJECT ONDERHOUD 2K #4580 CLEAR	ROYL ROLBARE HARWAXOLIE #4800 MAT #4850 SATIJN
SNEL EN MOEITeloos PLAATSELijk OPFRISSEN	SCHRAAL OPPERVLAk BIJVOEDEN OOK PLAATSELijk	VOOR PROFESSIONEEL GROOT ONDERHOUD	VOOR PROFESSIONEEL GROOT ONDERHOUD	VOOR PROFESSIONEEL GROOT ONDERHOUD	BRENGT EEN GESLOTEN FILMLAAG AAN GEMAKKELijk AAN TE BRENGEN MET ROLLER OOK GESCHIKT VOOR DE PARTICULIER
IDEAAL VOOR DE PARTICULIER	UNIVERSEEL BREED INZETBAAR	MEEST DUURZAME KEUZE	VOCHTBESTENDIG NA 24 UUR	PROJECTVLOEREN EN DONKER TROPISCH HARDHOUT	

LET OP!

Alleen toepassen op vloeren waarvan de kleur egaal is. Niet geschikt op kaal hout.				Alleen toepassen op vloeren waarvan de kleur egaal is.	Alleen toepassen op vloeren waarvan de kleur egaal is.
---	--	--	--	---	---

OLIE %

Ultradun vloeibaar 15% olie. Niet vet.	Dun vloeibaar 30% olie. Vet	Vloeibaar 100% olie. Vet	Vloeibaar 100% olie. Vet	Lobbig vloeibaar 100% olie. Vet met was	Filmvormend
---	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-------------

ARBO (NL)

Watergedragen.	Oplosmiddelhoudend.	Oplosmiddelvrij.	Oplosmiddelvrij.	Oplosmiddelvrij.	Oplosmiddelhoudend.
Volddoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO	Volddoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO	Volddoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO	Volddoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO	Volddoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO	Volddoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO

KLEURHERSTEL

Niet geschikt voor kleurherstel. Niet geschikt voor diepe krassen of kaal hout.	Kleuronderhoud. Maakt diepere krassen minder zichtbaar.	Beste kleurherstel, want exact dezelfde kleur/ mengverhouding mogelijk. Maakt diepere krassen minder zichtbaar.	Beste kleurherstel, want exact dezelfde kleur/ mengverhouding mogelijk. Maakt diepere krassen minder zichtbaar.	Geeft kleurversterking, effect per kleur en vloer varieert. Maakt diepere krassen minder zichtbaar.	Niet geschikt voor kleurherstel
---	---	---	---	---	---------------------------------

ZONDER TOEVOEGING VAN KLEURPIGMENT TOEPASBAAR OP

Alle kleuren	Clear: alle kleuren, met uitzondering van C10, C10+10, C30, W09, W10 en W27. White: C10, C10+10, C30, W09, W10 en W27. Op de kleuren C11, W01, W14, W16, W17, W19, W20, W22, W23, W26 Clear of White mogelijk. Clear: Minste invloed op kleur. White: Versterkt witte ondertoon.	Clear zonder kleurpigment	Clear: op Clear zonder kleurpigment White: op White zonder kleurpigment Black: op Black zonder kleurpigment	Clear zonder kleurpigment	Alle kleuren
--------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--------------

KLEURPIGMENT TOEVOEGEN

Niet mogelijk	Aankleurbaar Max. half zakje	Aankleurbaar Max. 2 zakjes	Aankleurbaar Basis Clear max. 2 zakjes Basis White max. 1 zakje Basis Black max. 1 zakje	Aankleurbaar Max. 1 zakje	Niet mogelijk
---------------	---------------------------------	-------------------------------	---	------------------------------	---------------

VERSTERKEN KLEUR MOGELIJK

Nee	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee
-----	-----	-----	-----	----	-----

TOEPASBAAR OP ROYL ROLBARE HARWAXOLIE

Nee	Clear - Ja White - Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
-----	--------------------------------------	-----	-----	-----	----

HOE VAAK VOER JE HET ONDERHOUD UIT

Let op de signalen.	Let op de signalen.	Let op de signalen. Standaard: 1x per 2 jaar. Het hele oppervlak.	Let op de signalen. Standaard: 1x per 2 jaar. Het hele oppervlak.	Let op de signalen. Standaard: 1x per 2 jaar. Het hele oppervlak.	Let op de signalen. Standaard: 1x per 2 jaar. Het hele oppervlak.
----------------------------	----------------------------	--	--	--	--

SIGNALEN DAT ONDERHOUD OF BIJVOEDEN NODIG IS

- Waterdruppels en waterkringen trekken direct in het hout en maken het hout tijdelijk donkerder. - De vloer wordt groezelig, oogt dofder en schraller, de houtnerf wordt grijs - Er begint zich een zichtbaar looppad te vormen - Er ontstaat een zichtbaar kleurverschil voor de bank of bij de eettafel - De vloer wordt vlekgevoeliger. Een druppel olijfolie, stukje chips of druppeltje frisdrank laat gelijk een vlek achter - Er ontstaan glansverstoringen op de vloer bij belopen of schuiven van stoelen TIP Maak zelf druppels op je vloer om de waterbestendigheid van tijd tot tijd te testen.

VOORBEHANDELING

Dweilen met ROYL Milde Reiniger #9110. Indien eerder gereinigd is met ROYL vloerzeep #9130 , dan dweilen met ROYL intensief reiniger #9120.	Dweilen met ROYL Intensief Reiniger #9120	Schrobbend machinaal reinigen met ROYL Intensief Reiniger #9120	Schrobbend machinaal reinigen met ROYL Intensief Reiniger #9120	Op Clear zonder kleurpigment: Schrobbend machinaal reinigen met ROYL Intensief Reiniger #9120 Op olie met kleurpigment: Dweilen met ROYL Intensief Reiniger #9120.	Onderhoudslaag over bestaande laag Rolbare Hardwaxolie: Dweilen met ROYL Intensief Reiniger #9120 en tussen-schuren P180. Eerste laag over bestaande ROYL 1K/2K: Dweilen met ROYL Intensief Reiniger evt matten met paarse pad.
---	---	---	---	---	--

HANDMATIG (plaatselijk) ONDERHOUD TOT 2m² Gebruik voor grotere oppervlakken een 1-schijf boenmachine.

Licht in gebruik. Snel en gemakkelijk droog te wrijven of droogwrijven naar dezelfde kleur en glansgraad als het omliggende vlak.	Handmatig inwrijven en droogwrijven of droogwrijven naar dezelfde kleur en glansgraad als het omliggende vlak is een pittig karwei-tje.	Handmatig inwrijven en droogwrijven of droogwrijven naar dezelfde kleur en glansgraad als het omliggende vlak is fysiek zwaar.	Handmatig inwrijven en droogwrijven of droogwrijven naar dezelfde kleur en glansgraad als het omliggende vlak is fysiek zwaar.	Handmatig inwrijven en droogwrijven of droogwrijven naar dezelfde kleur en glansgraad als het omliggende vlak is fysiek zwaar.	Aanbrengen met roller. Plaatselijk bijwerken niet mogelijk.
---	---	--	--	--	---

MACHINAAL ONDERHOUD VANAF 2m² Grote oppervlakken verwerken in delen.

Werk in delen van max 10m² of binnen 15 minuten om indrogen te voorkomen.	Werk in delen van max 10m² of binnen 15 minuten om indrogen te voorkomen.	Tot 60-80m² of binnen 2-3 uur klaar in 1x.	Tot 60-80m² of binnen 2-3 uur klaar in 1x.	Tot 60-80m² of binnen 2-3 uur klaar in 1x.	Aanbrengen met roller. Machinaal verwerken niet mogelijk.
---	---	--	--	--	---

DROOGTIJD/BELASTBAAR Droogtijden gelden bij 20°C, 65%RLV en voldoende ventilatie. Bij andere omstandigheden kunnen droogtijden variëren.

Licht belastbaar na >6-12 uur. Zelfde dag mogelijk bij optimale droogomstandigheden. Anders nachtdroging aanhouden. Volledige uitharding na 2-3 dagen.	Licht belastbaar na >6-12 uur. Zelfde dag mogelijk bij optimale droogomstandigheden. Anders nachtdroging aanhouden. Volledige uitharding na 2-3 dagen.	Licht belastbaar/ beloopbaar na 16-24 uur. Tenminste nachtdroging aanhouden. Volledige uitharding na ca 10-14 dagen.	Licht belastbaar/ beloopbaar na >6-12 uur, nachtdroging gebruikelijk. Vochtbestendig na 24 uur. Volledige uitharding na ca 5-7 dagen.	Licht belastbaar/ beloopbaar na >6-12 uur, nachtdroging gebruikelijk. Vochtbestendig na 24 uur. Volledige uitharding na ca 5-7 dagen.	Licht belastbaar na >12 uur. Volledige uitharding na 8-10 dagen.
--	--	--	---	---	--

Via ons **WhatsApp** nummer **+31 (0)6 47 05 78 24** kun je op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur direct advies en begeleiding van ons krijgen. Stuur foto's mee en onze adviseurs bekijken ze direct en bellen of appen je met advies.