



## ROYL Reactieve Beits Wit #4011

Technisch Informatieblad

	<p>Kant en klare watergedragen Acrylaat kleurbeits voor witte voorkleuring op kaal hout. Speciaal ontwikkeld voor plank-voor-plank applicatie en klein meubelwerk. Minder geschikt voor applicatie op grotere oppervlakken.</p> <p>Geeft in combinatie met de kleuren uit de ROYL grijs- of houttintenwaaier een enorme uitbreiding van het aantal kleurmogelijkheden. Moet worden afgewerkt met ROYL-olie of SKYLT Overlappable Kleurolie. Geschikt voor binnen gebruik. Voorheen Rainbow Reactive Stain White Wash.</p>
---	---

### Productspecificaties

	Verpakkingen	Fles 1 liter
	Rendement	10-15 m <sup>2</sup> /l afhankelijk van de ondergrond.
	Verdunnen met	ROYL Reactieve Beits Wit #4011 is gebruiksklaar. Tot 50% verduinbaar met schoon water om het kleureffect te verminderen.
	Reinigen met	Gemorst materiaal en gereedschappen voor aanroging reinigen met ruim water. Gedroogde laag kan alleen mechanisch worden verwijderd.
	Verwerkingstemperatuur	Ruimtetemperatuur tussen 10°C en 30°C.
	Oppervlakte temperatuur	Tenminste 16°C.
	Relatieve luchtvochtigheid bij verwerking	Tussen 40% en 80% RLV.
	Stofdroog	Ca 1 uur
	Droogtijd/Volgende behandeling na	Ca 6-12 uur, bij 20°C en 65% RLV. Draag zorg voor voldoende ventilatie.
	VOS-gehalte	EU-grenswaarde voor dit product (Cat.A/i): 130 g/l. Dit product bevat max. 100 g/l VOS. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO (NL).
	Dichtheid	Ca. 1,06 kg/l (wit) volgens ISO 2811.
	Viscositeit	20 s volgens ISO 2431.
	pH-waarde	8-8,5 (wit)
	Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

### Ondergrond en voorbereiding

Check de verwerkings- en droogomstandigheden ruim voordat met aanbrengen begonnen wordt.

Dit geeft tijd en gelegenheid om maatregelen te nemen.

Binnenvallend zonlicht zo nodig temperen.

Zorg tijdens het drogen voor voldoende ventilatie.

Het product voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

Registreer de charge-nummers van de gebruikte producten (6-cijferig nummer op de verpakking).  
Maak een proefopzet van de gekozen kleur in het volledige systeem op het daadwerkelijke oppervlak.  
Zorg dat het proefvlak identiek wordt geschuurd als het daadwerkelijke hout voor een representatieve kleurweergave.

De ondergrond dient schoon, droog en vrij van was, vet en stof te zijn.  
Hout dient egaal geschuurd te zijn.  
Zorg dat het oppervlak niet te glad wordt geschuurd, waardoor olie en kleur onvoldoende kunnen indringen.  
Na de laatste schuurgang zorgvuldig stofvrij maken en direct de eerste laag aanbrengen.

### Systemopbouw

Alleen toepassen op kaal geschuurd hout:

- 1 laag ROYL Reactieve Beits #4011. Na volledige droging 1 laag ROYL Oil 1K of ROYL Oil 2K naar keuze.
- 1 laag ROYL Reactieve Beits #4011. Na volledige droging 1 laag SKYLT Overlakkbare Kleurolie 2K naar keuze en 2 lagen SKYLT Original #5510 of SKYLT Titanium #5550. Na het zetten van de SKYLT Overlakkbare Kleurolie een droogtijd van tenminste 24 uur aanhouden, alvorens de eerste laklaag te zetten.

### Applicatie

Schudden voor gebruik. Wanneer meerdere verpakkingen nodig zijn, deze vooraf samenvoegen om kleurverschillen te voorkomen. ROYL Reactieve Beits #4011 is geschikt voor aanbrengen op kleinere oppervlakken die zonder overlap in 1x opgezet en drooggewreven kunnen worden. De beits ruim opzetten met een roller, langharige kwast of spons. Gebruik alleen roestvast of kunststof gereedschap. Daarna egaal inboenen met een witte pad. Aansluitend en vóór aandroging de overtollige beits wegpoetsen met pluivrije katoenen doeken. Overtollig product verwijderen met katoenen doeken.

Industriële applicatie in olie- of lakstraat mogelijk.

### Overig

De ROYL Reactieve beits niet direct afwerken met een watergedragen product, omdat kleurstoffen door het watergedragen product kunnen worden opgenomen en voor vlekvorming en aanzetten kunnen zorgen. Daarom in combinatie met de SKYLT Overlakkbare Kleurolie na de olie een droogtijd van 24 uur aanhouden alvorens de eerste laklaag te zetten.

### Afval

Vloeibare resten en flessen met natte restanten afvoeren als chemisch afval. Volledig gedroogde beitsresten en ingedroogde rollers en kwasten kunnen als restafval worden afgevoerd.

### Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op [www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl). Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar [advies@rigoverffabriek.nl](mailto:advies@rigoverffabriek.nl) of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op [www.rigoverffabriek.nl](http://www.rigoverffabriek.nl) onder het product - documenten/informatiebladen.