









SKYN FIXATIEF #8800 BINNEN EN BUITEN

Technisch Informatieblad

	<p>Productbeschrijving</p> <p>Fixatief op basis van zuiver kaliwaterglas voor binnen en buitentoepassing. Uitstekende hechtingseigenschappen, waterverduinbaar, vrij van oplosmiddel, biociden en conserveringsmiddelen. Voor primen en fixeren (stabiliseren) van poreuze alsmede waterafstotende minerale ondergronden. Zorgt voor een vaste verbinding met de ondergrond (verkiezeling). Niet brandbaar en door de natuurlijke alkaliteit niet gevoelig voor algen en schimmels. Toepasbaar op kalkpleister kalk-cementpleister, cementpleister (poreus, met of zonder waterafstotendheid), beton, zichtbeton, baksteen, kalkzandsteen, oude bestaande verflagen, kunstharspleisters en thermische isolatie systemen (ETIC). Geschikt voor kwast applicatie. SKYN FIXATIEF #8800 is voor binnen af te werken met SKYN SOL-SILICAATVERF #8870. SKYN FIXATIEF #8800 is voor buiten af te werken met SKYN SILICAATVERF #8850 of SKYN RENO-SILICAATVERF #8860.</p>
---	--

Productspecificaties

	Verpakkingen	Can 1 liter. Can 4 liter.
	Rendement	Ca 25-33 m ² /l. Het aangegeven verbruik is een richtwaarde voor gladde, normaal zuigende ondergronden. Verbruiksafwijkingen in verband met de ondergrond, bijv. op ruw pleisterwerk, moeten door middel van testen op het object worden bepaald.
	Verdunnen met	Water.
	Reinigen met	Apparatuur, gereedschappen, gemorst materiaal en verontreinigde kleding onmiddellijk na gebruik en voor aandroging grondig reinigen met water. Voorkom dat spoelwater in het milieu terechtkomt.
	Toepassing	Binnen en buiten.
	Verwerkingstemperatuur	Omgeving- en ondergrondtemperatuur minimaal +8°C. Niet gebruiken in natte omstandigheden, bij kans op vorst, op verwarmde oppervlakken of in de brandende zon. Natte verflagen beschermen tegen regen, direct zonlicht en windbelasting.
	Droogtijd / Overschilderbaar na minimaal	Ca. 8 uur.
	Applicatie	Kwast.
	VOS-gehalte	EU-grenswaarde voor dit product Cat.A/h: 30 g/l VOS. Dit product bevat max. 2 g/l VOS. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO (NL).
	Dichtheid (20°C)	1,16 kg/l.
	Dynamische viscositeit (20°C)	< 500 mPas.
	pH-waarde (20°C)	11.
	Kleur	Nat: melkachtig. Na droging: transparant.
	S _d -waarde (H ₂ O)	0,01 m.
	W ₂₄ -waarde:	> 1 kg / (m ² h ^{1/2}).
	Ontvlambaarheidsklasse	A2 niet ontvlambaar (DIN EN 13501-1, DIN 4102).
	Voldoet aan	VOB/C DIN 18363 2.4.1
	Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Ondergrond en voorbereiding

Registreer de charge-nummers van de gebruikte producten (6-cijferig nummer op de verpakking).

Check de verwerkings- en droogomstandigheden ruim voordat met aanbrengen begonnen wordt. Dit geeft tijd en gelegenheid om maatregelen te nemen.

Silicaatverven niet gebruiken in natte omstandigheden, bij kans op vorst, op verwarmde oppervlakken of in de brandende zon. Verse/natte verflagen beschermen tegen regen, brandende zon en windbelasting. (Steiger)doek ophangen. Oppervlakken die niet behandeld worden (glas, keramiek, vensterbanken, dilatatievoegen, schilderwerk, geanodiseerde oppervlakken en vloeren e.d.) zorgvuldig afdekken en beschermen tegen spatten. De ondergrond dient heel, draagkrachtig, schoon, droog en vrij van vet, stof en uitbloeiende, afscheidende substanties te zijn. Gevels met alg- en/of mos-aanslag voorbehandelen met BEECK Fungizid. Bij voorkeur gebruiken op zwak bevochtigbare, waterafstotende (hydrofoob), maar ook poreuze en te verkiezelen minerale bouwmaterialen, zoals bijv. thermisch isolerende composietsystemen (ETICS) en organosilicaatverven.

Niet toepassen bij zoutuitbloei.

Controleer nieuw pleisterwerk op droging en sterkte. Beschadigingen en onvolkomenheden zorgvuldig repareren, op dezelfde wijze en met dezelfde structuur als het origineel. Zorg - ook na herstel van beschadigingen - voor een uniforme ondergrond.

Eventuele sinterhuid verwijderen met BEECK Ätzflüssigkeit of wegschuren, dunne pleisterlagen en composietsystemen (ETICS) niet etsen.

Beton eerst poriediep reinigen met een hogedrukreiniger i.c.m. BEECK Schalölentferner eventuele resten van scheidingsmiddel verwijderen. Daarna afspoelen met veel schoon water. Zuivere Luchtkalkpleister is pas na volledige uitharding overschilderbaar.

Maak op onbekende en kritische ondergronden altijd eerst een proefvlak.

Kleurtonen dienen voorafgaande aan de verwerking getest te worden.

Systemopbouw

- Primerlaag volgens onderstaande tabel.

Ondergrond	Primerlaag
Zuigende ondergronden	SKYN Fixatief 1 op 2 verdund met water.
Ondergronden met haarscheurtjes en kleine structurele defecten	Volledig voorbehandelen met BEECK Quarzfüller.
Kalkpleister (PI/CSII)	SKYN Fixatief 1 op 2 verdund met water.
Kalk-cementpleister (PII)	SKYN Fixatief 1 op 2 verdund met water.
Cement pleister (PIII)	SKYN Fixatief 1 op 2 verdund met water.
Zanderige, Poederende maar draagkrachtige kalkpleister	SKYN Fixatief 1 op 5 verdund met water Nat in nat opbrengen tot de ondergrond verzadigd is.
grondlaag voor waterafstotende, maar tevens poreuze minerale ondergronden:	
Beton	SKYN Fixatief 1 op 2 verdund met water.
Kalkzandsteen	SKYN Fixatief 1 op 2 verdund met water.
Baksteen	SKYN Fixatief 1 op 2 verdund met water.

Applicatie

Met een mineraalverf (blok)kwast verzadigend aanbrengen. Het toevoegen van producten van andere fabrikanten voor kleuren, verdunnen enz. is niet toegestaan. Teveel aangebrachte materiaal op minder absorberende plaatsen voorzichtig verwijderen.

Overige

- Niet toepassen op horizontaal, aan weersinvloeden blootgestelde, minder sterke, naar uitbloei neigende en alkaligevoelige ondergronden, zoals bijv. materialen op houtbasis (MDF, OSB), leem, gips en kunststoffen, alsook niet-dragende, plasto-elastische lagen en anti-graffiti coatings.

Afval

Vloeibare verfresten en emmers met natte verfrestanten afvoeren als chemisch afval. Volledig gedroogde verfresten en ingedroogde rollers en kwasten kunnen als restafval worden afgevoerd.

Afvalverwerkingsnummer: 080112.

Veiligheidsinstructies

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of kleding vermijden. Draag een veiligheidsbril/gezichtsbescherming en handschoenen. Het product is alkalisch. Geen dampen, spuitnevel en stof inademen.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veel gestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product - documenten/informatiebladen.