

Technisch Informatie Blad

TOPLIN Aflak Hoogglans #1530



Toepassing:

Lijnolie aflak voor buiten. Geschikt voor op voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden en oude intacte verflagen. Maak op onbekende ondergronden altijd eerst een proefvlak. Zie de WERKWIJZER TOPLIN voor uitgebreide verwerkingsinstructies. Bel ons gerust of app naar nummer +31 6 47 05 78 24 als je specifieke vragen hebt.

Onderstaande waarden gelden voor het gereed product basis wit. Bij de droogomstandigheden is 20°C, 65% RLV en voldoende ventilatie als geldende norm aangehouden.

Bindmiddel	Lijnolie - Standolie
Verdunning	Gomterpentijn / Linotyn
Kleur	Basis wit en basis transparant. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem
Glans	Hoogglans
Dichtheid	1,2 Kg/l
Vaste stof	Ca. 63 vol.%
Rendement	± 10 - 12 m ² per liter
Stofdroog	± 4 uur
Overschilderbaar	± 16 uur
% natuurlijke grondstoffen	ca. 81 % herwinbare plantaardige grondstoffen en minerale stoffen
Verwerkingscondities	Vanaf ca. 7 °C tot ca. 25 °C, RLV van maximaal 80%
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Technisch Informatie Blad

TOPLIN Aflak Hoogglans #1530

Beschikbaar in de volgende verpakking(en):

TOPLIN Aflak Hoogglans #1530

Basis Wit, 1 liter blik; art.nr. 2001913; EAN 8716544003224 (doos = 6 x 1ltr)

Basis Wit, 2,5 liter blik; art.nr. 2001914; EAN 8716544003231 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Wit, 5 liter blik; art.nr. 2001915; EAN 8716544003248

Basis Transparant, 1 liter blik; art.nr. 2002713; EAN 8716544003293 (doos = 6 x 1ltr)

Basis Transparant 2,5 liter blik; art.nr. 2002714; EAN 8716544003309 (doos = 4 x 2,5 ltr)

Basis Transparant 5 liter blik; art.nr. 2002715; EAN 8716544003316

Zie VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD voor veilig en gezond werken.